

06.11.20г.

Технологический регламент по нанесению универсальных масел Legno Color и Legno Dura-Öl фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: стены и перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские комнаты, деревянные, паркетные полы для твердых и мягких пород древесины.

Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и рестораны, бани, бассейны, торговые центры.

Состав: масло

Система: цветная

Степень глянца: матовое

Порода древесины: твердые и мягкие породы

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +5°C

Метод нанесения: Legno-Color - кистью, валиком с последующим втиранием; Legno Dura-Öl - кистью, валиком, распылением.

Расход в зависимости от впитываемости основания: 30-50мл/кв.м или 1л на 30-20 кв.м на один проход

Сушка при 20°C: Legno Color - около 12 часов для сосны и лиственницы, для дуба 24 часа; Legno Dura-Öl – около 5 часов.

Очистка инструмента: уайт-спирит

Упаковки : 0,75л; 2,5л

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (для перемешивания), для деревянных и паркетных полов ступенчатая шлифовка до финишной P150, для мебели ступенчатая шлифовка до финишной P220, кисти ADLER, в т.ч. из натуральной щетины с коротким ворсом, валик, скотч-брайт (шкурка P280-360), хлопчатобумажная ткань (ветошь), уайт-спирит для очистки инструмента.



Подготовка основания: для внутренней отделки финишное шлифование шкуркой вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Удалить пыль с поверхности с помощью широкой кисти/щетки или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.0,75л; 2,5л), тщательно перемешать содержимое в

течение 3 мин деревянной палкой для перемешивания. После перемешивания палку промыть уайт-спиритом.

Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано:

Farbton LW 02/3 Nuss означает, что продукт Legno Color заколерован по карте Livingwood в оттенок Nuss (или LW 02/3).



Нанесение цветного масла Legno Color с ориентировочным расходом 30-50 мл/кВ.м или 1 л на 20-30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50 мм – для труднодоступных мест, 100 мм – на основных площадях.

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.



Через несколько минут (около 5мин), после того как масло Legno Color впиталось, излишки тщательно удалить с помощью ветоши сначала поперек, а затем вдоль волокон.



для хвойных пород 12час
24 часа для дуба

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Рекомендуем сушить ветошь в расправленном виде.


При необходимости легкая промежуточная шлифовка с зерном P220-280 или скотч-брайтом для получения более гладкой поверхности.

Нанесение первого слоя прозрачного масла ADLER Legno Dura-Öl с ориентировочным расходом 30мл/кв.м или 1 л на 30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50 мм – для труднодоступных мест, 100 мм – на основных площадях.

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.


Для мебели и интерьерных покрытий достаточно однослойное нанесение **ADLER Legno Dura-Öl**.



Время высыхания 5 ч.

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Для пола рекомендуем нанести второй слой прозрачного масла ADLER Legno Dura-Öl с помощью кисти из натуральной щетины с коротким ворсом и ориентировочным расходом 30 мл/кв.м или 1 л на 30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон. Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.



Время высыхания 5 ч.

Готовое покрытие Legno Color и Legno Dura-Öl



Оттенки цветного масла ADLER Legno Color см. на нашем сайте www.adler-lacke.ru

Наши рекомендации.

1. На расход и кроющую способность продукта влияет форма (строганная, шлифованная или брашированная древесина) и свойства покрываемого основания (напр., древесина плотная или с большим количеством пор), а также влажность древесины, поэтому мы рекомендуем перед окраской приобретать пробники для выполнения образца.
2. По окончании окрасочных работ мы рекомендуем перелить содержимое открытых упаковок ADLER Legno Color и Legno Dura-Öl в меньшие по размеру упаковки!
3. Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!